

CEDRIA lazura plus dek-maszynowa Karta

techniczna

Linia Profesjonalna

Opis produktu

Barwiona lazura do zastosowań przemysłowych. Chroni i zdobi powierzchnie znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

- Zapewnia piękne i wyraziste wykończenie oraz większą ochronę przed działaniem słońca.
- Chroni przed sinizną i owadami.
- Nie tworzy warstwy. Umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza drewna.
- Odnacza się wyjątkowymi właściwościami impregnującymi.
- Przyjazna dla środowiska.

Zalecane zastosowanie

Polecana do belek, więźarów, drzwi, okien, ram, okładzin i innych drewnianych elementów. Nada się do każdego rodzaju drewna. Można nanosić mechanicznie lub ręcznie. Przeznaczona do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Żywica	Akrylowa drobnocząsteczkowa
Barwniki	Tlenki żelaza przezroczyste i odporne na działanie słońca
Wygląd	Satynowy
Zapach	Bezzapachowy
Lepkość	10" - 12" CF4
Gęstość (20°C)	
Rozpuszczalnik	Woda
LZO	Spełnia hiszpański dekret królewski 227/2006, Załącznik I.1; do 130 g/l
Czas schnięcia	15 - 30 minut
Warunki nakładania	Maksymalna wilgotność względna: 65% Temperatura: 5 - 35°C
Warunki przechowywania	Przechowywać pod zadaszeniem, w temperaturze 5 - 35°C
Pojemność opakowań	20 l, 200 l i 1000 l
Nakładanie i usuwanie	Nakładać metodą flow coating albo za pomocą pędzla lub pistoletu. Usuwać wodą.
Dostępne kolory	Bezbarwny i 6 kolorów, które można ze sobą mieszać: sosna, kasztan, orzech, tek, dąb i brąz
Wydajność	10 - 12 m ² /l w zależności od rodzaju drewna lub innej powierzchni
Nr rejestru Min. Zdrowia Hiszpanii	16-80-03783

DO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO (wyłącznie do zastosowań profesjonalnych): Opakowania o pojemności powyżej 1 litra.

DO UŻYTKU OGÓLNEGO: Opakowania o pojemności do 1 litra.

Bezpieczeństwo

- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i obchodzenia się z tego rodzaju substancjami.
- Okres przechowywania: 3 lata w zamkniętym opakowaniu i w warunkach przechowywania określonych w punkcie Dane techniczne.
- Nie dopuścić do przedostania się produktu lub jego resztek do cieków wodnych. Pamiętaj: ochrona środowiska naturalnego to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Gwarancja jakości

Produkty firmy CEDRIA są opracowywane, produkowane i wprowadzane do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Niniejsze zalecenia są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i zapewniają ogólne informacje dotyczące aplikacji i zastosowania produktów. Zważywszy na różnorodność powierzchni, zastosowań i technik nakładania, które pozostają poza kontrolą producenta, odpowiedzialność za efekt końcowy użycia produktów ponosi użytkownik. Dlatego zaleca się wykonanie próby przed właściwą aplikacją produktu.

Przygotowanie drewna i nakładanie produktu

Przed nałożeniem lazury drewno należy odpowiednio przygotować:

1. Drewno musi być suche (wilgotność poniżej 18 - 20%).
2. Należy usunąć z drewna kurz, tłuszcz, wydzieliny i inne substancje.
3. Zaleca się przetrzeć drewno papierem ściernym zgodnie z kierunkiem włókien, aby otworzyć pory i zapewnić lepszą przyczepność produktu. POWIERZCHNIE PIONOWE: Ziarnistość papieru ściernego: 80. POWIERZCHNIE POZIOME: Ziarnistość papieru ściernego: 40/60. Nie szlifować między warstwami.
4. Produkt gotowy do użycia.
5. Przed użyciem energicznie zamieszać szpachelką (nie wstrząsać).

Drewno nowe

Drewno iglaste - sosna i jodła

- **Przed nałożeniem lazury drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie produktu.**
- Nanieść 2 warstwy produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA. Dozowanie: 100 g/m² na warstwę. Czas schnięcia między warstwami: 15 - 30 minut.

Drewno liściaste - kasztanowiec i dąb bogate w taniny

- **Przed nałożeniem lazury drewno należy przygotować. Zobacz punkt: Przygotowanie drewna i nakładanie produktu.**
- Nanieść 1 warstwę produktu CEDRIA PODKŁAD BLOKUJĄCY TANINY*¹ w celu uniknięcia czarnych plam spowodowanych przez taniny.
- Nanieść 1 - 2 warstwy produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA. Dozowanie: 100 g/m² na warstwę. Czas schnięcia między warstwami: 15 - 30 minut.

Dodatkowe zalecenia

- W przypadku aplikacji maszynowej należy wybrać odpowiednie szczotki w zależności od oczekiwanego wyglądu wykończenia i czasu schnięcia.
- Aby uzyskać lepsze wykończenie i wzmocnić ochronę przeciwsłoneczną, można po ostatniej warstwie produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA, przestrzegając czasu schnięcia, nałożyć 1 warstwę produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA BEZBARWNA.
- W przypadku drewna daglezi lub sosny długoigielnej zawierającego wycieki żywicy lub sęki żywiczne zaleca się przed naniesieniem lazury przetrzeć drewno energicznie szmatką nasączoną produktem CEDRIA WOOD NET*¹.
- Zastosowanie produktu CEDRIA LAZURA PLUS DEK MASZYNOWA nie koliduje z wcześniejszym lub późniejszym użyciem większości lazur i lakierów na bazie wody. W razie przemalowywania zaleca się dla większej pewności wykonanie próby.
- Nie nakładać produktu w godzinach najbardziej intensywnego nasłonecznienia. Nadmierne nagrzanie się drewna ma niekorzystny wpływ na polimeryzację żywic. W razie potrzeby, aby uniknąć skutków szybkiego parowania wody, zaleca się podczas nanoszenia produktu zwilżać drewno niewielką ilością wody. Nie należy również nakładać produktu przy temperaturze poniżej 5°C.
- Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej.
- Wydajność i zachowanie się produktu mogą nieznacznie się różnić w zależności od rodzaju drewna.
- Aby zapewnić maksymalną ochronę w warunkach zewnętrznych, nie należy szlifować drewna papierem ściernym między warstwami.
- Do szlifowania nie używać druciaków, wełny stalowej ani innych materiałów i narzędzi, które mogłyby pozostawić metalowe resztki.

*1: Zobacz kartę techniczną produktu.